

Високоякісна силіконова емульсія із 35% силікону. З антистатичними, восковими, мастильними присадками для сучасних високошвидкісних друкарських машин HeatSet.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рідина молочно-білого кольору, після висихання прозора
рН — 5,5 - 6,5
Щільність при (20±1)°С, г/см³ — 1,0
Крапка кипіння — 100°С



УПАКОВКА

20л.





ВИКОРИСТАННЯ

- 1 Містить антистатичні добавки, що дозволяє переважно справлятися з проблемою статичної електрики, не вимагає застосування додаткових антистатичних засобів.
- 2 Збережуть чистоту відбитків при стапелюванні і полегшують після друку обробку.

ЗАБОРОНЕНО

-  Використання на гарячих поверхнях
-  Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

ВЛАСТИВОСТІ

-  Зменшує дряпання та покращує ковзання.
-  Концентрація твердої речовини не менше 35%.
-  Сильний мікробіологічний захист у системі подачі розчину.
-  Чудові антистатичні особливості, що нейтралізує статичну електрику на паперовому полотні.

ВИКОРИСТАННЯ



Назва продукту	Газетний	Офсетний	Крейдований	Високо каландрований	Крейдованій папір
Chembyo SE35	7-10%	7-10%	7-13%	7-13%	7-13%
Chembyo SE40	6-8%	6-8%	6-10%	6-10%	6-10%
Chembyo SE40 AAA	6-8%	6-8%	6-10%	6-10%	6-10%
Chembyo SE60	3-4%	3-4%	3-6%	3-6%	3-6%

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ СИЛІКОНІВ СЕМВУО ПО ТИПУ ПАПЕРУ