

Високоякісна силіконова емульсія з антистатичними, восковими, мастильними присадками для сучасних високошвидкісних друкарських машин HeatSet. Частка силікону в складі – 60 %.



ВЛАСТИВОСТІ

- ✓ Зменшує дряпання та покращує ковзання.
- ✓ Концентрація твердої речовини не менше 60%.
- 🔒 Сильний мікробіологічний захист у системі подання розчину.
- ⚡ Нейтралізує статичну електрику на паперовому полотні.
- 📦 Сприяє збереженню чистоти відбитків при стапелюванні та полегшує постдрукарську обробку.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- 1 Перед використанням силіконової емульсії необхідно випорожнити та очистити систему нанесення силікону.
 - 2 Налаштуйте рекомендоване дозування залежно від типу полотна та застосування.
 - 3 Дозування залежить від типу паперу, що використовується: від 3% до 6%.
- ✓ Продукт може використовуватися з усіма найпоширенішими системами дозування силіконових емульсій: Weko, Technotrans, Unisensor, Dosatron.

ЗАБОРОНЕНО

- 🚫 Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рідина молочно-білого кольору
pH — 5,5 - 6,5
Щільність при (20±1)°C, г/см³ — 1,0
Крапка кипіння — 100°C

УПАКОВКА

20л.

ВИКОРИСТАННЯ



✓ зняття статики

✓ покращення ковзання

Назва продукту	Газетний	Офсетний	Крейдований	Високо каландрований	Крейдованій папір
Chembyo SE35	7-10%	7-10%	7-13%	7-13%	7-13%
Chembyo SE40	6-8%	6-8%	6-10%	6-10%	6-10%
Chembyo SE40 AAA	6-8%	6-8%	6-10%	6-10%	6-10%
Chembyo SE60	3-4%	3-4%	3-6%	3-6%	3-6%

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ СИЛІКОНІВ СЕМВУО ПО ТИПУ ПАПЕРУ