



ТОВ «СНЕ.Т»  
Україна, 29018  
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А  
Тел./факс: + 380 382 725518  
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258  
Св. № 100309939  
р/р.№ 26004326080000  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

---

## Технические характеристики

# Chembyo CTP Dev 92

Готовый к использованию проявитель для термальных офсетных CTP пластин (830 nm)

### Свойства:

- отличные результаты проявки
- большая буферная ёмкость
- дополнительно защищает эмульсионный слой, увеличивая тиражестойкость CTP-пластин
- предохраняет от нежеланного повреждения алюминия
- отсутствие отложений в проявочном процессоре
- низкое потребление

Chembyo CTP Dev содержит специальные добавки для защиты проявочного процессора.

Подкачка: Может восстанавливаться с помощью Chembyo CTP Dev

Дозация подкачки, на кв.м. : 100 — 120 мл Chembyo CTP Dev

### Рекомендации к использованию:

	Температура	Время проявки
Kodak Electra Excel	22 – 23 C	25 – 35 сек
Agfa LT-2	26 – 28 C	30 – 40 сек
Fuji Brilla LH-PCE	21 – 24 C	25 – 35 сек
Китайские CTP пластины	22 - 23 C	25 - 30 сек

Упаковка: 20 литров.