



CHE.T

ТОВ «CHE.T»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» М.О.О.С. МФО

Технічні характеристики

Chembyo Coat WB-P 132/40

Глянцевий швидко сохнучий водно-дисперсійний лак з збільшеним ефектом ковзання.

Переваги:

Водно-дисперсійний лак **Chembyo Coat WB-P 132/40** утворює на друкованій поверхні тонку плівку, стійку до стирання, вигинів та впливу температур. Лак **Chembyo Coat WB-P 132/40** на водній основі підходять для різних поверхонь.

Швидко сохнучий водно-дисперсійний лак з глянцевим ефектом. Покритий матеріал отримує хорошу водозахисну здатність, а також дозволяє працювати надалі з УФ лаком. Водно-дисперсійний лак на основі стирол-акрилового сополімеру, стійкий до подряпин. Інгредієнти лаку відповідають статті 3 Регламенту 1935/2004 щодо контактних матеріалів з їжею.

Властивості:

ПЕРЕВІРЕНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ЗОВНІШНІЙ ВИД	Рідина молочного кольору
В'ЯЗКІСТЬ (чашка DIN 4 мм, виміряна при 20°C)	40 ±5 с
ПИТОМА ВАГА (виміряна при 20°C)	1,00-1,10 г/см3
КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ	0,2679-0,3640
Показник рН (виміряний при 20°C)	7,5-8,5
БЛИСК (стандартна основа (**), кут вимірювання 60°)	50-58
ШВИДКІСТЬ СУШІННЯ	4 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	4 (*)
СТІЙКІСТЬ ДЛЯ ЛУЖІВ	2 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО СПИРТУ	2 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 130°C	Позитивний (**) - рекомендований тест у друку



CHE.T

ТОВ «CHE.T»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО

(*) ШКАЛА 1-5, де (1 - неправильний результат; 5 - найвищий можливий результат)

(**) Випробування проводилися на стандартній основі: ALASKA 220 г/м², покритій чорним твердим шаром.

Застосування:

- Може використовуватися для нанесення методом «In line – у лінію» та «Of line окремим прогоном».
- Перед використанням добре розмішайте або збовтайте.
- Наносите за допомогою традиційних секцій лакувань з валковою системою подачі лаку або з використанням анілоксового валу.

Зберігання:

Зберігати в щільно закритій тарі при температурі 5°-30°C

Продукт стабільний протягом 12 місяців з дати виготовлення.

Лак ретельно перемішайте перед використанням

Застереження:

Тримати в щільно закритій тарі уникати від попадання на відкриті ділянки тіла, слизисту оболонку очей.

Упаковка:

20л., 200л

Технолог CHE.T
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40





CHET

e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
ЛБ «Південний» М. Олеса МФО