



CHE.T

ТОВ «CHE.T»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО

Технічні характеристики

Chembyo Coat WB-P 601/40

Лак праймер – грун на водній основі.

Переваги:

Професійне рішення в технології UV лакуванні від CHE.T. Лак-праймер, використовують для ґрунтування поверхні забрукованого матеріалу перед покриттям його ВД- лаком або УФ-лаком, перед тисненням поліграфічною фольгою або ламінування друкованої продукції. Оптимальна кількість лаку праймеру становить 3-6 г/м². Якщо лакування проводиться із застосуванням анілоксового валу, ця кількість лаку відповідає обсягу черпальної здатності анілоксового валу (13—18 см³/м²).

Властивості:

ПЕРЕВІРЕНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ЗОВНІШНІЙ ВИД	Рідина молочного кольору
В'ЯЗКІСТЬ (чашка DIN 4 мм, виміряна при 20°C)	40 ±5 с
ПИТОМА ВАГА (виміряна при 20°C)	1,00-1,10 г/см ³
Показник рН (виміряний при 20°C)	7,5-8,5
БЛИСК (стандартна основа (**), кут вимірювання 60°)	53-63
ШВИДКІСТЬ СУШІННЯ	4 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	3 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 130°C	Позитивний (**) - рекомендований тест у друку

(*) ШКАЛА 1-5, де (1 - неправильний результат; 5 - найвищий можливий результат)

(**) Випробування проводилися на стандартній основі: ALASKA 220 г/м², покритій чорним твердим шаром.



CHE.T

ТОВ «CHE.T»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО

Застосування:

- Може використовуватися для нанесення методом «In line – у лінію» та «Of line окремим прогоном».
- Перед використанням добре розмішайте або збовтайте.
- Наносите за допомогою традиційних секцій лакувань з валковою системою подачі лаку або з використанням анілоксового валу.

Зберігання:

Зберігати в щільно закритій тарі при температурі 5°-30°C
Продукт стабільний протягом 12 місяців з дати виготовлення.
Лак ретельно перемішайте перед використанням

Застереження:

Тримати в щільно закритій тарі уникати від попадання на відкриті ділянки тіла, слизисту оболонку очей.

Упаковка:

20л., 200л

Технолог CHE.T
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

